

(社) 日本塗料工業会登録	
登録番号	M03096
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.toryo.or.jp



JQA-2631 (本社工場)  
JQA-EM3548 (本社工場)

## 鋼板改修用水系 1 液型スチレンアクリル樹脂さび止め塗料

# 水系サビデン

MIZUKEI SABIDEN

折板屋根、瓦棒屋根、金属役物に・・・

### 用途

#### ■ 金属系屋根の改修プライマー

カラー鋼板、旧塗装面※フッ素鋼板および新しい塩ビ鋼板には塗装できません。

- ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板 (カラートタン)
- ・塗装アルミ合金めっき鋼板 (カラーガルバリウム鋼板)

#### ■ 一般鉄部の防錆プライマー

鉄素地面、旧塗装面

#### ■ 金属役物の小面積金属部分改修プライマー

カラー鋼板、旧塗装面※フッ素鋼板および新しい塩ビ鋼板には塗装できません。

### 特長

扱いやすく乾燥が早い	水系タイプで、2時間(23℃)にて上塗り塗装可能。
低臭で高い安全性	臭いは殆ど無く屋内使用可能。F☆☆☆☆取得。 鉛・クロムフリーで人と環境にやさしい。
美しい仕上がり	艶があり、レベリング性も良いので、上塗りがキレイに仕上がる。
塗り替えに最適	水系なので下地を侵さず、各種水系上塗り塗料に対応。 特に劣化旧塗膜への付着性に優れている。
幅広い上塗り適合性	条件により弱溶剤系上塗り(デルニEXなど)も塗装可能。

### 塗装適合性



※屋根用上塗り材には水系ナノシリコンが最適です。他の上塗り材は屋根役物や一般鉄部などで小面積の部分にご使用ください。

## 荷姿

水系サビデン

15kg、3.6kg

## 標準色

色目	日塗工色見本
グレー	N-65程度
サーモクリーム	22-90D程度

## 塗装仕様

■金属系屋根：カラー鋼板、旧塗装面 ※フッ素鋼板および新しい塩ビ鋼板には塗装できません。

■一般鉄部：鉄素地面、旧塗装面

■金属役物等の小面積金属部分：カラー鋼板、旧塗装面 ※フッ素鋼板および新しい塩ビ鋼板には塗装できません。

工程	使用塗料	希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗面積 (m <sup>2</sup> /セット)	塗装間隔 (23℃)		
							工程内	工程間	最終養生
素地調整	さびの発生が進行していたり、割れ、はがれ等のある場合は、3種ケレンによりさびや死膜を除去する。その後、清掃・乾燥させてから塗装する。								
下塗り	水系サビデン 15kg	0~5% (希釈水)	ハケ ローラー	1	0.13~0.17	88~115	—	2h以上	—
上塗り	水系ナノシリコン 15kg	5~10% (希釈水)	ハケ ローラー	2	0.12~0.15	50~63	2h以上	—	12h以上

※塗付量に希釈水は含まれていません。塗付量は条件により増減します。

※塗装面に劣化が無い場合(水を弾く様な場合)、サンドペーパーなど研磨材にて目粗しを行ってください。

※大面積に施工する場合、上塗りに水系ナノシリコンをご使用ください。

※無塗装のアルミ合金めっき鋼板には塗装できません。

## 注意事項

### 【仕様全般】

1. 降雨・降雪・強風が予想される時や高湿度(80%以上)・低気温(5℃以下)の場合は施工を避けてください。高湿度・低気温で塗装した場合、未乾燥状態で夜露などにあたると艶引けを起すおそれがあります。
2. 被塗面の表面温度が5℃以下の場合は塗装を避けてください。
3. 塗装直後、降雨や結露等で白化した場合、目粗しを行って再度塗装してください。
4. 塗装面のゴミやホコリ等は取り除いてください。
5. 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。薄めすぎは隠ぺい力不足・仕上がり不良等が起りますのでご注意ください。
6. ハケ塗り仕上げとローラー塗り仕上げが混在する場合、塗付量・表面肌が異なるために若干の色相差がでますので、ハケ塗り部分は希釈を少なくして塗装してください。
7. ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により色相が異なって見えることがあります。
8. エアレス塗装の場合、塗料の飛散による汚染の可能性がありますので、必ず養生してください。
9. 補修部分が目立つことがありますので、同一塗料ロット、同一塗装方法で補修してください。また適正希釈にご注意ください。
10. 汚れ・傷等により補修塗りが必要な場合がありますので、使用塗料の控えは取っておき、同一ロット・同一塗装方法で補修してください。
11. シーリング面への塗装は、シーリング材の種類・使用条件により塗膜の汚染・剥離・収縮割れ等の不具合を起すことがあるため、基本的には行わないでください。やむを得ず行う場合は、塗り重ね適合性を確認してから必ずノンブリードタイプをご使用ください。
12. 排水溝には捨てないでください。
13. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
14. 塗装による臭気で、近隣に迷惑をかけることがありますので、充分に配慮をお願いします。
15. 製品の安全に関する詳細な内容については、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

### 【塗料に関する注意】

1. 使用前には充分攪拌してください。
2. 小分けする場合は、充分攪拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いや硬化不良等の原因となります。
3. 保管は直射日光を避け、冬季には凍結させないよう3℃以上の室内で行ってください。
4. 材料の保管、取り扱いには消防法・労働安全衛生法に基づき十分な管理をお願いします。
5. 水系塗料に使用するハケ・ローラーは、水系専用のものをご使用ください。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151

東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

OND2204