



JIS K 5970 建物用床塗料 下塗り・中塗り  
 認証番号 JP0508057  
 ホルムアルデヒド放散等級  
 F☆☆☆☆

# 水系 **ボウジンテックス**

2液型エポキシ樹脂  
 エマルジョン塗料

# 塗替用プライマー

水分散型で火災の危険がなく溶剤臭もない下塗り材です。旧塗膜が薄膜型の場合の塗り替え用。

## 用途

- 旧塗膜が薄膜型（ボウジンテックス# 1000、# 5000U、# 5400、# 5500N、水系ボウジンテックスアルファ、水系ボウジンテックス# 200）の塗り替え時のプライマーです。（水系ボウジンテックスEの下塗り材）

## 特長

- ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆でシックハウス対策に対応。
- 厚生労働省の室内空気汚染13物質無配合。
- 水性なので溶剤臭がありません。
- 薄膜型旧塗膜との付着性に優れ、上塗りとの付着性にも優れています。

## 塗装仕様

### ●上塗りが水系ボウジンテックスEの場合（薄膜型旧塗膜）

工程	使用材料	希釈割合 (清水)	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗面積 (m <sup>2</sup> /缶セット)	可使用時間 (23℃)	塗装間隔 (23℃)		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	下地の汚れ・ゴミ・油分を除去し、必要に応じてサンダーにて目荒らしを行う。 旧塗膜の死膜（フクレ、浮き、ハガレ部）をケレンし、活膜だけを残す。 ワックスが塗付されている場合は除去して充分乾燥させる。									
下塗り	水系ボウジンテックス塗替用プライマー 主剤 5kg 硬化剤 2kg	1kg	ハケ ローラー	1	0.06~0.08	88~117	40分以内	—	8h以上 48h以内	—
上塗り	水系ボウジンテックスE 主剤 10kg 硬化剤 4kg	1~2kg	ハケ ローラー	2	0.13~0.17	41~54	2h以内	10h以上 48h以内	—	14h以上 完全硬化2日以上

## 荷姿

水系ボウジンテックス塗替用プライマー

7kg セット (主剤 5kg 硬化剤 2kg)  
 3.5kg セット (主剤 2.5kg 硬化剤 1kg)

## 注意事項

- 厚膜型旧塗膜には対応していませんので適用は避けてください。
- 気温 10℃以下、相対湿度 80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは乾燥不良をおこすことがありますので施工を見合わせてください。
- 使用前は充分攪拌してください。
- 2液型塗料は、気温が高い場合極端に可使用時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
- 可使用時間を過ぎても増粘・ゲル化は起こしませんが、可使用時間を過ぎて使用すると剥離の原因となりますので必ず可使用時間以内で使用してください。
- 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
- 排水溝には捨てないでください。
- 凍結させないように3℃以上の室内に保管してください。
- 塗装による臭気が近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。
- 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質（VOC等）に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
- 詳しくはMSDSをご参照ください。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151  
 東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・札幌

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、  
 あらかじめご了承ください。



再生紙に大豆油インキを使用しています

1211050075478