

溶剤系2液型  
エポキシ樹脂塗料

## 浸透性シーラーエポ

BOUJINTEX SHINTOUSEI SEALER EPO

モルタル・コンクリート床の補強および密着性を向上させる2液型の下塗り材です。

### 用途

モルタル・コンクリート面への下塗り塗料

### 特長

従来のハイプライマーより、含浸性に優れ、新打設コンクリートに対する浸透性が向上。

### 塗装仕様

#### ●ボウジンテックス #2000が上塗りの場合

工程	使用塗料	希釈割合	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗面積 (m <sup>2</sup> /缶セット)	可使用時間 (23℃)	塗装間隔 (23℃)		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ（モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上）、表面層の水分的率5%以下（デジタル水分計）とする。表面層にレイトランスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャーまたはライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。									
下塗り	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 主剤 10.5kg 硬化剤 3.5kg	—	ハケ ローラー	1	0.12~0.16	88~117	1h以内	—	4h以上 48h以内	—
上塗り	ボウジンテックス #2000 主剤 12kg 硬化剤 4kg	2~4L #2000シンナー	ハケ ローラー	2	0.16~0.2	40~50	6h以内	6h以上	—	16h以上 完全硬化2日以上

※シーラーの吸い込みが激しい場合は2回塗りをしてください。

#### ●ボウジンテックス #5000Uが上塗りの場合

上塗り	ボウジンテックス #5000U 主剤 15kg 硬化剤 2kg	2~4L #5000Uシンナー	ハケ ローラー	2	0.14~0.17	50~61	16h以内	1h以内	—	8h以上 完全硬化2日以上
-----	------------------------------------	--------------------	------------	---	-----------	-------	-------	------	---	------------------

#### ●ボウジンテックス エポワイドが上塗りの場合

下塗り(1)	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 主剤 10.5kg 硬化剤 3.5kg フィラー2.5kg	—	ハケ ローラー	1	0.16~0.20 (フィラー含む)	83~103	1h以内	—	4h以上 48h以内	—
下塗り(2)	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ 主剤 10.5kg 硬化剤 3.5kg	—	ハケ ローラー	1	0.12~0.16	88~117	1h以内	—	4h以上 48h以内	—
上塗り	ボウジンテックス エポワイド 主剤 12.5kg 硬化剤 2.5kg	—	ハケ 短毛ローラー	1	0.5~0.8	18.8~30	30分以内	—	—	16h以上 完全硬化2日以上

### 荷姿

ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ  
14kgセット (主剤 10.5kg 硬化剤 3.5kg)  
3.2kgセット (主剤 2.4kg 硬化剤 0.8kg)

### 注意事項

#### 【仕様全般】

1. 改修工事で研掃機等で下地除去を行った場合は、ハイプライマーをおすすめします。
2. 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良を起こすことがありますので施工を見合わせてください。
3. 塗装や塗料取り扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には充分ご注意ください。
4. 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
5. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質（VOC等）に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
6. 塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。
7. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

#### 【塗料に関する注意】

1. 使用前には充分攪拌してください。
2. 2液型塗料の主剤と硬化剤の混合は必ず規定の調合割合で混合し、マーゼル等で充分攪拌してください。
3. 2液型塗料は、塗料毎の可使用時間内に塗装してください。
4. 2液型塗料は気温が高い場合極端に可使用時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
5. 主剤と硬化剤は別々に密栓し、冷暗所に保管してください。また、開栓後は早目に使い切ってください。
6. 保管は直射日光を避け、冬季には凍結させないよう3℃以上の室内で行ってください。
7. 材料の保管、取り扱いには消防法・労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151  
東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

OND2003