

JQA-2631 (合成樹脂塗料)  
JQA-EM3548 (本社工場)

モルタル・コンクリート床の補強及び密着性を向上させる 2 液型の下塗材です。

## 用途

1. モルタル・コンクリート面への下塗塗料
2. 浸透・補強が必要な老化したモルタル面

## 特長

優れた密着性

新打設コンクリートはもちろん、古いコンクリート面も浸透・補強します。フィラーが入っているため、下地からの置換発泡を抑制します。また吸い込みの大きいコンクリート面に対しても留まりが良く、上塗りの吸い込みムラが少なく均一な面に仕上がります。

## 塗装仕様

## ●ボウジンテックス Uワイドが上塗りの場合

工程	使用材料	希釈割合 (シンナー)	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗面積 (m <sup>2</sup> /缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔 (23℃)		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季 30 日以上、冬季 40 日以上養生乾燥させ(モルタル面では夏季 14 日以上、冬季 20 日以上)、表面層の水分率 5% 以下(デジタル水分計)とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャー又はライナックス等でプライマーが含まれる下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、十分乾燥させる。また、クラック・不陸等は、あらかじめエポキシパテ等で充填する。									
下塗り	ボウジンテックス ワイドシーラー 主剤 14kg 硬化剤 2kg	0~0.5L RMシンナー	ハケ ローラー	1	0.14~0.18	89~114	90分以内	—	4h以上 48h以内	—
上塗り	ボウジンテックス Uワイド 主剤 12kg 硬化剤 3kg	—	ハケ 短毛ローラー	1	0.4~0.6	25~38	1h以内	—	—	16h以上 完全硬化2日以上

※ 塗付量にはシンナーは含まれていません。

※ シーラーの吸い込みがばい場合は 2 回塗りをしてください。

## 荷姿

ボウジンテックス ワイドシーラー

16kg セット (主剤 14kg 硬化剤 2kg)

4kg セット (主剤 3.5kg 硬化剤 0.5kg)

RMシンナー

16 L・4 L

## 注意事項

## 【仕様全般】

1. 気温 5℃以下、相対湿度 80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良をおこすことがありますので施工を避けてください。
2. モルタル・コンクリート養生後、多量の水がこぼれた箇所は 1 週間程十分に乾燥させてください。
3. 塗装や塗料取り扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には十分注意してください。
4. 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
5. 塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛ける事がありますので、十分に配慮をお願いします。
6. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート (SDS) をご参照ください。

## 【塗料に関する注意】

1. 使用前には十分攪拌してください。
2. 溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は十分に気をつけてください。
3. 水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください (専用シンナーを使用してください)。
4. 2 液型塗料の主剤と硬化剤の混合は必ず規定の割合割合で混合し、マーゼル等で十分攪拌してください。
5. 2 液型塗料は、塗料毎の可使時間内に塗装してください。又、気温が高い場合極端に可使時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
6. 市販の希釈用塗料シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーを使用してください。
7. 硬化剤はイソシアネートを含有している為、蒸気・ミスト等を吸い込まないようにしてください。又、皮膚に付着しないよう十分に注意してください。
8. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質 (VOC 等) に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
9. 2 液型塗料は、主剤と硬化剤は別々に密栓し冷暗所に保管してください。又、開栓後は早目に使い切ってください。
10. 材料の保管・取扱いは消防法・労働安全衛生法に基づき十分な管理をお願いします。



水谷ペイント株式会社

大阪府淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151  
東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

1708050074644