



水系 1 液型アクリル樹脂塗料

水系 銀黒用 下塗 グレー

特 長

- 上塗りの銀黒を映えさせ、美しい仕上がりを提供
- 下地の透けをしっかりと隠ぺい
- 下地にしっかりと密着

用 途

各種水系屋根用塗料の銀黒色専用共通下塗り材

適合上塗材

適合素材

- プレスセメントがわら
- 住宅屋根用化粧スレート
- 波形スレート (アスベスト含有)

水系パワー
シーラーⅡ

水系 銀黒用
下塗 グレー

適合上塗り材

- 水系シリコン
- 水系ナノシリコン
- 水系カスタムシリコンⅡ
- ルーフピアニ

塗装仕様

工程	使用塗料	希釈割合	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗面積 (m ² /セット)	塗装間隔 (23℃)		
							工程内	工程間	最終養生
素地調整	塵あい、コケ、油脂類等は高圧洗浄機・ワイヤーブラシで除去し、乾燥した清浄な面とする。								
下塗り1	水系パワーシーラーⅡ 16kg	既調合	ハケ ローラー エアレス	1	0.15~0.20	80~107	—	2h以上	—
下塗り2	水系銀黒用 下塗 グレー 15kg	0.7~1.5kg	ハケ ローラー エアレス	1	0.15~0.18	84~100	—	2h以上	—
上塗り	水系シリコン 銀黒色 15kg	0.7~1.5kg	ハケ ローラー エアレス	2	0.15~0.18	42~50	2h以上	—	12h以上
上塗り	水系ナノシリコン 銀黒色 15kg	0.7~1.5kg	ハケ ローラー エアレス	2	0.15~0.18	42~50	2h以上	—	12h以上
上塗り	水系カスタムシリコンⅡ 銀黒色 15kg	0.7~1.5kg	ハケ ローラー エアレス	2	0.15~0.18	42~50	2h以上	—	12h以上

※塗付量に希釈水は含まれていません。塗付量は条件により増減します。

※上塗りにルーフピアニを塗装することも可能です。詳細につきましては弊社営業担当者へお問い合わせください。

色 相

グレー色 (日塗工色見本 75-40B程度)

荷 姿

水系銀黒用 下塗 グレー・・・・・・・・・・15kg

注意事項

各種上塗りの注意事項は、別途ご参照ください。

【仕様全般】

1. 降雨・降雪・強風が予想される時や高湿度(80%以上)・低気温(5℃以下)の場合は施工を避けてください。高湿度・低気温で塗装した場合、未乾燥状態で夜露などにあたると白化を起こすおそれがあります。
2. 被塗物の表面温度が5℃以下の場合は塗装を避けてください。
3. 塗装直後、降雨や結露等で白化した場合、目荒らしを行って再度塗装してください。
4. 塗装面のゴミやホコリ等は取り除いてください。
5. 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。上塗りの薄めすぎは隠れい力不足・仕上がりが不良等が起こりますのでご注意ください。
6. ハケ塗り仕上げとローラー塗り仕上げが混在する場合、塗付量・表面肌が異なるために若干の色相差がでますので、ハケ塗り部分は上塗りの希釈を少なくして塗装してください。
7. ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により色相が異なって見えることがあります。
8. 塗装中に開放して放置しますと上乾きすることがありますのでご注意ください。また上乾きした塗膜は塗料に混ぜ込まないでください。
9. 補修部分が目立つことがありますので、同一塗料ロット・同一塗装方法で補修してください。また適正希釈にご注意ください。
10. 汚れ・傷等により補修塗りが必要な場合がありますので、使用塗料の控えは取って置き、同一ロット・同一塗装方法で補修してください。
11. シーリング面への塗装は、シーリング材の種類・使用条件により塗膜の汚染・剥離・収縮割れ等の不具合を起こすことがあるため、基本的には行わないでください。やむを得ず行う場合は、塗り重ね適合性を確認してから必ずノンブリードタイプをご使用ください。
12. 排水溝には捨てないでください。
13. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
14. 塗装による臭気、近隣に迷惑をかけることがありますので、充分に配慮をお願いします。
15. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

【塗料に関する注意】

1. 使用前には充分攪拌してください。
2. 小分けする場合は、充分攪拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いの原因となります。
3. 水系塗料に使用するハケ・ローラーは、水系専用のものをご使用ください。
4. 保管は直射日光を避け、冬季には凍結させないよう3℃以上の室内で行ってください。
5. 材料の保管・取り扱いは消防法・労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151

東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

OND2011