

水系 2 液型エポキシ樹脂シーラー

乾燥性UP!!

水系 **ボウジンテックス**

エポキシシーラーⅡ

MIZUKEI BOUJINTEX EPOXY SEALER Ⅱ

水系エポキシタイプでありながら指触乾燥・硬化速度に優れた下塗り材です。

用途

水系ボウジンテックス アルファ、E、# 300、フロアピアノの下塗り材
(モルタル・コンクリート用)

特長

1. 乾燥・硬化性に優れ、4 時間程度 (23℃) で上塗りの塗装が可能。
2. ホルムアルデヒド放散等級 F ☆☆☆☆でシックハウス対策に対応。
3. 厚生労働省指定の室内空気汚染 13 物質無配合。
4. 水系なので溶剤臭がない。
5. モルタル・コンクリートに対する付着性に優れ、上塗りとの付着性にも優れている。
(旧塗膜が混在する床面の場合は水系ボウジンテックス プロエポプライマーをご使用ください。)

塗装仕様

●水系ボウジンテックス E が上塗りの場合

工 程	使用塗料	希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg /㎡/回)	塗面積 (㎡/缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔 (23℃)		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ（モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上）、表面層の水分率5%以下（デジタル水分計）とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリリッシャーまたはライナックス等で下塗りが含浸する下地面になるまで目粗しを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等は下塗り工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。									
下塗り	水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ 主剤 7kg 硬化剤 7kg	無希釈	ハケ ローラー	1	0.12～0.16	88～117	1h以内	—	4h以上 48h以内	—
上塗り	水系ボウジンテックス E 主剤 10kg 硬化剤 4kg	5～15% (希釈水)	ハケ ローラー	2	0.13～0.17	41～54	90分以内	10h以上 48h以内	—	14h以上 完全硬化2日以上

※シーラーの吸い込みが激しい場合は2回塗りをしてください。

●水系ボウジンテックス アルファが上塗りの場合

上塗り	水系ボウジンテックス アルファ 15kg	5~10% (希釈水)	ハケ ローラー	2	0.15~0.20	38~50	—	2h以上	—	6h以上 完全硬化2日以上
-----	-------------------------	----------------	------------	---	-----------	-------	---	------	---	------------------

※塗付量に希釈水は含まれていません。塗付量は、条件により増減します。
※低温施工時は、充分な乾燥時間を置いた後に上塗りを施工してください。

荷姿

水系ボウジンテックス エポキシシーラーⅡ 14kgセット (主剤 7kg 硬化剤 7kg)
4kgセット (主剤 2kg 硬化剤 2kg)

注意事項

1. 可使用時間を過ぎても増粘・ゲル化は起こしませんが、可使用時間を過ぎて使用すると剥離の原因となりますので必ず可使用時間内に
ご使用ください。
2. 気温10℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは乾燥不良を起こすことがありますので施工を見合わせてく
ださい。
3. 使用前は充分攪拌してください。
4. 2液型塗料は、気温が高い場合極端に可使用時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
5. 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
6. 排水溝には捨てないでください。
7. 凍結させないように3℃以上の室内に保管してください。
8. 塗装による臭気で近隣に迷惑を掛けることがありますので、充分に配慮をお願いします。
9. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質 (VOC等) に過敏に反応される可能性
がありますので、充分ご注意ください。
10. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート (SDS) をご参照ください。

ミズケイ

水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151
東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌
カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

OND2608