



JQA-2631(本社工場)
JQA-EM3548(本社工場)

塗り床材

設計価格表

(2026年8月現在)

床材

塗り床材

薄膜タイプ
○水系

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考		
						工程	製品名	塗回数			
水系ポウジンテックス アルファ (水系1液架橋型アクリル樹脂)	モルタル・ コンクリート	平滑仕上 げ	標準工法 (塗替工 法)	0.1	2,350	下塗り	水系ポウジンテックス エポキシシーラーⅡ	1	・艶消しクリヤーも同額		
				上塗り	水系ポウジンテックス アルファ	2					
			標準工法 (塗替工 法)	0.1	2,400	下塗り	ポウジンテックス 強化シーラー	1			
				上塗り	水系ポウジンテックス アルファ	2					
	アスファル ト細面	平滑仕上 げ	標準工法 (塗替工 法)	0.1	2,200	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1			
				上塗り	水系ポウジンテックス アルファ	2					
			標準工法 (塗替工 法)	0.1	2,800	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1			
				上塗り	水系ポウジンテックス アルファ	2					
水系ポウジンテックス E (水系2液型エポキシ樹脂)	モルタル・ コンクリート	平滑仕上 げ	標準工法	0.2	2,900	下塗り	水系ポウジンテックス エポキシシーラーⅡ	1			
			塗り替え 工法1	0.2	3,000	下塗り	水系ポウジンテックス プロエポプライマー	1			
				上塗り	水系ポウジンテックス E	2					
			塗り替え 工法2	0.2	2,850	下塗り	水系ポウジンテックス E	1			
		上塗り		水系ポウジンテックス E	2						
		防滑仕上 げ	標準工法	0.3	4,150	下塗り	水系ポウジンテックス E	1			
				上塗り	水系ポウジンテックス E	1					
				珪砂散布	珪砂6号散布	1					
	上塗り			水系ポウジンテックス E	2						
	フロアピアニ (水系2液型アクリルウレタ ン樹脂)	モルタル・ コンクリート	平滑仕上 げ	標準工法	0.2	2,450	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー		1	
				塗り替え 工法1	0.2	1,750	上塗り	フロアピアニ		2	
					塗り替え 工法2	0.2	2,700	下塗り		水系ポウジンテックス プロエポプライマー	
防滑仕上 げ			標準工法	0.3	3,600	上塗り	フロアピアニ	2			
				下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1					
				上塗り	フロアピアニ	1					
				珪砂散布	珪砂6号散布	1					
				上塗り	フロアピアニ	2					
水系ポウジンテックス #300 (水系1液型アクリル樹脂)	モルタル・ コンクリート	防滑仕上 げ	標準工法	0.4	2,950	下塗り	水系ポウジンテックス エポキシシーラーⅡ	1			
				上塗り	水系ポウジンテックス #300T	2					
			標準工法	0.4	3,000	下塗り	ポウジンテックス 強化シーラー	1			
				上塗り	水系ポウジンテックス #300T	2					
	アスファル ト細面	防滑仕上 げ	標準工法	0.5	3,850	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1			
				中塗り	水系ポウジンテックス #300N	1					
				上塗り	水系ポウジンテックス #300T	1					
	アスファル ト粗面		標準工法	0.7	5,450	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1			
						中塗り(1)	水系ポウジンテックス #300N	1			
						中塗り(2)	水系ポウジンテックス #300N	1			
上塗り	水系ポウジンテックス #300T		1								

○溶剤系

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
ボウジンテックス #1000 (溶剤系1液型アクリル樹脂)	モルタル・ コンクリー ト	平滑仕上 げ	標準工法	0.1	2,600	下塗り	ボウジンテックス 強化シーラー	1	
						上塗り	ボウジンテックス #1000	2	
ボウジンテックス #2000 (溶剤系2液型エポキシ樹脂)	モルタル・ コンクリー ト	平滑仕上 げ	標準工法	0.2	3,400	下塗り	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ	1	・抗菌工法は500円/㎡アップ
						上塗り	ボウジンテックス #2000	2	
		防滑仕上 げ	標準工法	0.4	4,850	下塗り	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ	1	
						上塗り	ボウジンテックス #2000	1	
						珪砂散布	珪砂6号散布	1	
						上塗り	ボウジンテックス #2000	2	
	鉄鋼板	平滑仕上 げ	塗替工法	0.2	3,650	下塗り	ハイエボン#1000	1	
						上塗り	ボウジンテックス #2000	2	
ボウジンテックス #5000U (溶剤系2液型ポリウレタン樹脂)	モルタル・ コンクリー ト	平滑仕上 げ	標準工法	0.2	3,100	下塗り	ボウジンテックス 強化シーラー	1	・抗菌工法は500円/㎡アップ
						上塗り	ボウジンテックス #5000U	2	
		防滑仕上 げ	標準工法	0.4	4,450	下塗り	ボウジンテックス 強化シーラー	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5000U	1	
						珪砂散布	珪砂6号散布	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5000U	2	
	鉄鋼板	平滑仕上 げ	塗替工法	0.2	3,450	下塗り	ハイエボン#1000	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5000U	2	
ボウジンテックス #5000Uハードコート (溶剤系2液型ポリウレタン樹脂)		平滑仕上 げ	標準工法	0.2	3,350	下塗り	ボウジンテックス 強化シーラー	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5000U	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5000Uハードコート	1	
ボウジンテックス #5000U高耐候性 (溶剤系2液型ポリウレタン樹脂)		平滑仕上 げ	標準工法	0.2	3,300	下塗り	ボウジンテックス 強化シーラー	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5000U	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5000U高耐候性	1	
ボウジンテックス #5400 (溶剤系1液架橋型ポリウレタン樹脂)	アスファル ト	平滑仕上 げ	標準工法	0.2	3,500	下塗り	ボウジンテックス アスファルトシーラー	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5400	2	
		防滑仕上 げ	標準工法	0.4	4,850	下塗り	ボウジンテックス アスファルトシーラー	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5400	1	
						珪砂散布	珪砂6号散布	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5400	2	
	鉄鋼板	平滑仕上 げ	塗替工法	0.2	3,400	下塗り	ハイエボン#1000	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5400	2	
ボウジンテックス #5500N (溶剤系1液架橋型ポリウレタン樹脂)	アスファル ト	防滑仕上 げ	標準工法	0.6	5,150	下塗り	ボウジンテックス アスファルトシーラー	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5500N	2	
	鉄鋼板	防滑仕上 げ	塗替工法	0.5	3,500	下塗り	ハイエボン#1000	1	
						上塗り	ボウジンテックス #5500N	2	

中膜タイプ

○溶剤系

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
ボウジンテックス エポワイド (ハイソリッド弱溶剤系2液 型エポキシ樹脂)	モルタル・ コンクリート	平滑仕上げ	標準工法	0.5	5,250	下塗り	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	2	
			塗替工法 1	0.5	3,700	上塗り	ボウジンテックス エポワイド	1	
						下塗り	水系ボウジンテックス プロエポプライマー	1	
			上塗り	ボウジンテックス エポワイド	1				
		塗替工法 2	0.5	2,750	上塗り	ボウジンテックス エポワイド	1		
					防滑工法	標準工法	0.7	5,500	
		上塗り	ボウジンテックス エポワイド	1					
		珪砂散布		珪砂6号散布・ならし					
	鉄鋼板	平滑仕上げ	塗替工法	0.5					
					上塗り	ボウジンテックス エポワイド	1		
ボウジンテックス Uワイド (ハイソリッド弱溶剤系2液 型ポリウレタン樹脂)	モルタル・ コンクリート	平滑仕上げ	標準工法	0.4	3,650	下塗り	ボウジンテックス ワイドシーラー	1	
			塗替工法	0.4	2,700	上塗り	ボウジンテックス Uワイド	1	
		上塗り				ボウジンテックス Uワイド	1		
			防滑工法	標準工法	0.6			3,900	
		上塗り				ボウジンテックス Uワイド	1		
		珪砂散布		珪砂6号散布・ならし	1				
	鉄鋼板	平滑仕上げ	塗替工法	0.4	3,950	下塗り	ハイエボン#1000	1	
						上塗り	ボウジンテックス Uワイド	1	

厚膜タイプ

○エポキシ樹脂系

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
ボウジンテックス #8000 (厚膜2液型エポキシ樹脂)	モルタル・ コンクリート	流し延べ 工法	平滑仕上げ	1.0	7,300	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						ベースコート下塗り	ボウジンテックス #8000	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000	1	
			防滑仕上げ	1.5	10,200	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						ベースコート下塗り	ボウジンテックス #8000	1	
						ベースコート中塗り	ボウジンテックス #8000	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	
		ペースト工 法	平滑仕上げ	2.0	11,100	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						ベースコート下塗り	ボウジンテックス #8000 + 珪砂6号	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000	1	
			防滑仕上げ	2.0	11,500	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						ベースコート下塗り	ボウジンテックス #8000 + 珪砂6号	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	
			樹脂モル タル工法	5.0	14,900	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						タックコート	ボウジンテックス #8000	1	
						ベースコートモルタル材	ボウジンテックス #8000 + 珪砂	1	
						目止め	ボウジンテックス #8000 + 増粘剤	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000	1	
				5.0	13,700	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ ・クリヤー樹脂モル
						タックコート	ボウジンテックス #8000樹脂モル用クリヤー	1	
						ベースコートモルタル材	ボウジンテックス #8000樹脂モル用クリヤー + 珪 砂	1	
						目止め	ボウジンテックス #8000 + 増粘剤	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000	1	
				5.0	13,500	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						タックコート	ボウジンテックス #8000	1	
						ベースコートモルタル材	ボウジンテックス #8000 + 珪砂	1	
						目止め	ボウジンテックス #8000 + 増粘剤	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000	1	
			防滑仕上げ	5.0	12,300	珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ ・クリヤー樹脂モル
						プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	
						タックコート	ボウジンテックス #8000樹脂モル用クリヤー	1	
						ベースコートモルタル材	ボウジンテックス #8000樹脂モル用クリヤー + 珪 砂	1	
						目止め	ボウジンテックス #8000 + 増粘剤	1	
			樹脂モル 仕上げ	5.0	9,400	ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	
						プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	
			5.0	7,800		タックコート	ボウジンテックス #8000	1	・クリヤー樹脂モル
						ベースコートモルタル材	ボウジンテックス #8000 + 珪砂	1	
						目止め	ボウジンテックス #8000 + 増粘剤	1	
		ライニング 工法	平滑仕上げ	2.0	14,600	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						タックコート	ボウジンテックス #8000Kクリヤー	1	
						ガラスマット	ガラスマット	1	
						ベースコート下塗り	ボウジンテックス #8000Kクリヤー	1	
						目止め	ボウジンテックス #8000 + 増粘剤	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000	1	

○エポキシ樹脂系:屋内空気汚染13物質無配合仕様

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
ポウジンテックス #8000ECO (厚膜2液型エポキシ樹脂)	モルタル・ コンクリート	流し延べ 工法	平滑仕上げ	1.0	7,950	プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						ベースコート下塗り	#8000ECO	1	
						ベースコート上塗り	#8000ECO	1	
			防滑仕上げ	1.5	10,800	プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						ベースコート下塗り	#8000ECO	1	
						ベースコート上塗り	#8000ECO	1	
						珪砂散布	#8000ECO	1	
		ペースト工 法	平滑仕上げ	2.0	11,400	プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						ベースコート下塗り	#8000ECO + 珪砂6号	1	
						ベースコート上塗り	#8000ECO	1	
			防滑仕上げ	2.0	10,750	プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジンテックス フィラー	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						ベースコート下塗り	#8000ECO + 珪砂6号	1	
						ベースコート上塗り	#8000ECO	1	
		樹脂モル タル工法	平滑仕上げ	5.0	15,350	珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジンテックス フィラー	1	
						タックコート	#8000ECO	1	
						ベースコートモルタル材	#8000ECO + 珪砂6号	1	
			防滑仕上げ	5.0	13,650	目止め	#8000ECO + 増粘剤	1	・抗菌工法は1,000円/㎡アップ
						上塗り	#8000ECO	1	
						プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジンテックス フィラー	1	
						タックコート	#8000ECO	1	
						ベースコートモルタル材	#8000ECO	1	
						目止め	#8000ECO + 増粘剤	1	
			樹脂モル 仕上げ	5.0	9,300	ベースコート上塗り	#8000ECO	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	
						プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジンテックス フィラー	1	
						タックコート	#8000ECO	1	
						ベースコートモルタル材	#8000ECO + 珪砂6号	1	

○エポキシ樹脂系:難燃性付与仕様

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
ボウジンテックス #8000FP (厚膜2液型エポキシ樹脂)	モルタル・ コンクリート	流し延べ 工法	平滑仕上げ	1.0	7,800	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	
						ベースコート下塗り	ボウジンテックス #8000FP	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000FP	1	
			防滑仕上げ	1.5	10,650	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	
						ベースコート下塗り	ボウジンテックス #8000FP	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000FP	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000FP	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	
		ペースト工 法	平滑仕上げ	2.0	10,950	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	
						ベースコート下塗り	ボウジンテックス #8000FP + 珪砂6号	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000FP	1	
			防滑仕上げ	2.0	10,350	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	
						ベースコート下塗り	ボウジンテックス #8000FP + 珪砂6号	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000FP	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	
		樹脂モル タル工法	平滑仕上げ	5.0	15,050	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	
						タックコート	ボウジンテックス #8000FP	1	
						ベースコートモルタル材	ボウジンテックス #8000FP + 珪砂6号	1	
						目止め	ボウジンテックス #8000FP + 増粘剤	1	
			防滑仕上げ	5.0	13,500	上塗り	ボウジンテックス #8000FP	1	
						プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	
						タックコート	ボウジンテックス #8000FP	1	
						ベースコートモルタル材	ボウジンテックス #8000FP	1	
						目止め	ボウジンテックス #8000FP + 増粘剤	1	
						ベースコート上塗り	ボウジンテックス #8000FP	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	
			樹脂モル 仕上げ	5.0	9,000	プライマー	ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ + ボウジンテックス フィラー	1	
						タックコート	ボウジンテックス #8000FP	1	
						ベースコートモルタル材	ボウジンテックス #8000FP + 珪砂6号	1	

○ウレタン樹脂系

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
ポウジンテックス タフタイトU (厚膜2液型ポリウレタン樹脂)	モルタル・ コンクリート	流し延べ 工法	平滑仕上げ	1.5	9,150	プライマー	ポウジンテックス 強化シーラー + ポウジンテックス フィラー	1	
						捨て塗り	ポウジンテックス タフタイトU + 珪砂7号	1	
						上塗り	ポウジンテックス タフタイトU	1	
			防滑仕上げ	2.0	10,950	プライマー	ポウジンテックス タフタイトU	1	
						捨て塗り	ポウジンテックス タフタイトU	1	
						上塗り	ポウジンテックス タフタイトU	1	
		ペースト工 法	平滑仕上げ	2.5	12,150	防滑仕上げ	ポウジンテックス タフタイトU	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	
						プライマー	ポウジンテックス タフタイトU	1	
			防滑仕上げ	3.0	14,450	ペースト	ポウジンテックス タフタイトU	1	
						上塗り	ポウジンテックス タフタイトU	1	
						プライマー	ポウジンテックス タフタイトU	1	
						ペースト	ポウジンテックス タフタイトU	1	
						上塗り	ポウジンテックス タフタイトU	1	
						防滑仕上げ	ポウジンテックス タフタイトU	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	

○ウレタン樹脂系：屋内空気汚染13物質無配合仕様

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
タフタイトU-ECO (厚膜2液型ポリウレタン樹脂)	モルタル・ コンクリート	流し延べ 工法	平滑仕上げ	1.5	9,700	プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジ ンテックス フィラー	1	
						捨て塗り	タフタイトU-ECO + 珪砂7号	1	
						上塗り	タフタイトU-ECO	1	
			防滑仕上げ	2.0	12,150	プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジ ンテックス フィラー	1	
						捨て塗り	タフタイトU-ECO + 珪砂7号	1	
						上塗り	タフタイトU-ECO	1	
		ペースト工 法	平滑仕上げ	2.5	13,350	防滑仕上げ	タフタイトU-ECO	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	
						プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジ ンテックス フィラー	1	
			防滑仕上げ	3.0	15,800	ペースト	タフタイトU-ECO + 珪砂6号	1	
						上塗り	タフタイトU-ECO	1	
						プライマー	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N + ポウジ ンテックス フィラー	1	
						ペースト	タフタイトU-ECO + 珪砂6号	1	
						上塗り	タフタイトU-ECO	1	
						防滑仕上げ	タフタイトU-ECO	1	
						珪砂散布	珪砂5号散布・ならし	1	

○水硬性ウレタンコンクリート塗り床材

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
ポウジンテックス UコンⅡ (厚膜水系硬質ウレタンコン クリート)	モルタル・ コンクリート	F工法 (平滑工 法)	平滑仕上げ	3	12,900	下塗り	ポウジンテックス UコンⅡ F工法	1	・目地切り 1500円/㎡は別途
			平滑仕上げ	4	16,400	上塗り	ポウジンテックス UコンⅡ F工法	1	
		F工法 (平滑工 法)	平滑仕上げ	4	16,400	下塗り	ポウジンテックス UコンⅡ F工法	1	
			平滑仕上げ	4	16,400	上塗り	ポウジンテックス UコンⅡ F工法	1	
		R工法 (防滑工 法)	防滑仕上げ	6	22,000	上塗り	ポウジンテックス UコンⅡ R工法	1	
		W工法 (立面工 法)	平滑仕上げ	3	13,900 円/㎡ (高さ 100mm)	上塗り	ポウジンテックス UコンⅡ W工法	1	

○メタクリル樹脂系

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考		
						工程	製品名	塗回数			
ボウジンテックス MMA (厚膜多成分型メタクリル樹脂)	モルタル・ コンクリート	ペースト工 法	平滑仕上 げ	2	11,400	プライマー	ボウジンテックス MMA MP#130	1	・抗菌仕上りは1,000円/㎡アップ		
						ベースコート	ボウジンテックス MMA MN#200	1			
				3	14,400	プライマー	ボウジンテックス MMA MP#130	1			
						ベースコート	ボウジンテックス MMA MN#200	1			
			防滑仕上 げ	2	12,900	トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	2			
								プライマー		ボウジンテックス MMA MP#130	1
								ベースコート		ボウジンテックス MMA MN#200	1
				3	15,900	トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	1			
								珪砂散布		MM-20又はMM-24散布	1
								トップコート		ボウジンテックス MMA MT#310	1
		樹脂モル 工法	平滑仕上 げ	6	20,050	プライマー	ボウジンテックス MMA MP#130	1			
								ベースコート	ボウジンテックス MMA MN#210	1	
								ベースコート	ボウジンテックス MMA MN#200	1	
								トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	2	
			7	22,150	プライマー	ボウジンテックス MMA MP#130	1				
							ベースコート	ボウジンテックス MMA MN#210	1		
							ベースコート	ボウジンテックス MMA MN#200	1		
							トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	2		
			防滑仕上 げ	4	15,500	プライマー	ボウジンテックス MMA MP#130	1			
								ベースコート	ボウジンテックス MMA MN#210	1	
								トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	1	
								珪砂散布	MM-20又はMM-24散布	1	
				5	17,600	トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	1			
								プライマー	ボウジンテックス MMA MP#130	1	
								ベースコート	ボウジンテックス MMA MN#210	1	
								トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	1	
				10	22,850	珪砂散布	MM-20又はMM-24散布	1			
								トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	1	
								プライマー	ボウジンテックス MMA MP#130	1	
								ベースコート	ボウジンテックス MMA MN#210	1	
			20	38,350	トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	1				
							珪砂散布	MM-20又はMM-24散布	1		
							トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	1		
							プライマー	ボウジンテックス MMA MP#130	1		
		カラーセラミック 工法	防滑仕上 げ	3	14,500	ベースコート	ボウジンテックス MMA MN#220	1			
								珪砂散布	セラミック骨材散布	1	
								トップコート	ボウジンテックス MMA MT#310	2	

機能性材料

○帯電防止塗料

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
水系ポウジンテックス #270EX (水系2液型エポキシ樹脂)	モルタル・ コンクリー ト	平滑仕上 げ	標準工法	0.2	4,050	下塗り	水系ポウジンテックス エポキシシーラーⅡ	1	
						上塗り	水系ポウジンテックス #270EX	2	
			塗り替え 工法1	0.2	4,150	下塗り	水系ポウジンテックス プロエポプライマー	1	
						上塗り	水系ポウジンテックス #270EX	2	
ポウジンテックス #2700DG (溶剤系2液型エポキシ樹脂)	モルタル・ コンクリー ト	平滑仕上 げ	薄膜工法	0.2	5,100	下塗り	ポウジンテックス 浸透性シーラーエポ	1	
						中塗り	ポウジンテックス #2700D黒	1	
						上塗り	ポウジンテックス #2700DG	2	
ポウジンテックス #2700EX (溶剤系2液型エポキシ樹脂)	モルタル・ コンクリー ト	平滑仕上 げ	標準工法	0.2	4,550	下塗り	ポウジンテックス 浸透性シーラーエポ	1	
						上塗り	ポウジンテックス #2700EX	2	
			1mm仕様	1	7,900	下塗り	ポウジンテックス 浸透性シーラーエポ	1	
						中塗り	ポウジンテックス #8000アンダーコート	1	
						上塗り	ポウジンテックス #2700EX	2	
ポウジンテックス #8700DL (厚膜2液型エポキシ樹脂)	モルタル・ コンクリー ト	平滑仕上 げ	厚膜工法	1	8,750	プライマー	ポウジンテックス 浸透性シーラーエポ	1	
						下塗り	ポウジンテックス #8000アンダーコート	1	
						中塗り	ポウジンテックス #2700D黒	1	
						上塗り	ポウジンテックス #8700DL	1	

○ヒートアイランド対策遮熱塗料

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
水系ポウジンテックス サ ーモ (水系1液型アクリル樹脂)	モルタル・ コンクリー ト	防滑仕上 げ	標準工法	0.4	5,850	下塗り	水系ポウジンテックス エポキシシーラーⅡ	1	
						上塗り	水系ポウジンテックス サーモ	2	
				0.4	5,900	下塗り	ポウジンテックス 強化シーラー	1	
						上塗り	水系ポウジンテックス サーモ	2	
	アスファル ト細面	防滑仕上 げ	標準工法	0.4	6,000	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1	
						上塗り	水系ポウジンテックス サーモ	2	
	アスファル ト粗面	防滑仕上 げ	標準工法	0.7	8,300	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1	
						中塗り	水系ポウジンテックス サーモ中塗り(白)	1	
						上塗り	水系ポウジンテックス サーモ	2	

○用途別

製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
ポウジンテックス 金属立体駐車機仕様	金属	防滑仕上 げ	床面仕様		3,500	下塗り	ハイエボン#1000	1	
						上塗り	ポウジンテックス #5500N	2	
		平滑仕上 げ	立面仕様		3,500	下塗り	ハイエボン#1000	1	
						上塗り	マイルドU	2	
ポウジンテックス 駐輪場用防滑仕様	モルタル・ コンクリー ト	防滑仕上 げ	床面仕様		2,950	下塗り	水系ポウジンテックス エポキシシーラーⅡ	1	
						上塗り	水系ポウジンテックス #300T	2	
	アスファル ト細面	防滑仕上 げ	床面仕様		4,900	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1	
						中塗り	水系ポウジンテックス #300N	1	
	金属	防滑仕上 げ	床面仕様		3,500	上塗り	水系ポウジンテックス #300T	2	
						下塗り	ハイエボン#1000	1	
ポウジンテックス OAフロア仕様	モルタル・ コンクリー ト	クリヤー仕 上げ	水系仕様		1,200	上塗り	ポウジンテックス #5500N	2	
		クリヤー仕 上げ	溶剤系仕 様		2,000	上塗り	ポウジンテックス プロテクターⅡ	2	
		エナメル仕 上げ	水系着色 仕様		1,450	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1	
						上塗り	水系ポウジンテックス アルファ	1	

関連製品									
製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
水系ポウジンテックス ショップクリヤー (水系1液型ポリウレタン樹脂)			標準工法	0.2	2,900	下塗り	水系ポウジンテックス エポキシシーラーⅡ	1	・3分艶有りは200円/㎡アップ
						上塗り	水系ポウジンテックス ショップクリヤー	2	
ポウジンテックス マークストップ (溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂)		トップコート塗り替え工法		0.2	2,100	上塗り	ポウジンテックス マークストップ	2	・汚染防止クリヤー
				0.1	850	上塗り	ポウジンテックス マークストップ	1	・エポキシ・ウレタン旧塗膜面の汚染防止クリヤー
ポウジンテックス プロテクター (溶剤系2液型エポキシ樹脂)		標準工法		0.2	1,700	上塗り	ポウジンテックス マークストップ	2	・モルタル・コンクリート面の汚染防止クリヤー
ポウジンテックス プロテクターⅡ (溶剤系2液型エポキシ樹脂)			標準工法	0.2	2,100	上塗り	ポウジンテックス プロテクターⅡ	2	
ポウジンテックス ワンコートライン (溶剤系2液型エポキシ樹脂)				5cm	750円/㎡	上塗り	ポウジンテックス ワンコートライン	1	・荷姿は3kgセットのみ。
				10cm	800円/㎡	上塗り	ポウジンテックス ワンコートライン	1	
				15cm	850円/㎡	上塗り	ポウジンテックス ワンコートライン	1	
ポウジンテックス エポキシパテ (溶剤系2液型エポキシ樹脂)					1,300円/㎡	下地処理	ポウジンテックス エポキシパテ		・クラック幅約1mm
穴埋め速乾 (多成分型メタクリル樹脂)					13,000円/6kgセット	下地処理	ポウジンテックス エポキシパテ		・荷姿：3kgセット×2
						下地処理	穴埋め速乾		
歩行用防滑骨材					4,000円/瓶	0	歩行用防滑骨材		・薄膜塗料用 (300gポリ瓶入り)

下塗り一覧									
製品名	適応素材	仕上	工法	膜厚 (mm)	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
						工程	製品名	塗回数	
ポウジンテックス シールプライマー	2液型エポキシ樹脂				2,150	下塗り	ポウジンテックス シールプライマー	1	
ポウジンテックス 強化コン クリート用プライマーⅡ	溶剤系2液型エポキシ樹脂				1,250	下塗り	ポウジンテックス 強化コンクリート用プライマーⅡ	1	
ポウジンテックス アスファルトシーラー	溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂				1,350	下塗り	ポウジンテックス アスファルトシーラー	1	
ポウジンテックス 油面シーラーエポ	溶剤系2液型エポキシ樹脂				1,300	下塗り	ポウジンテックス 油面シーラーエポ	1	
ポウジンテックス ハイEプライマーⅡ	溶剤系2液型エポキシ樹脂				1,200	下塗り	ポウジンテックス ハイEプライマーⅡ	1	
ポウジンテックス エポキシ プライマーECO-N	溶剤系2液型エポキシ樹脂				1,150	下塗り	ポウジンテックス エポキシプライマーECO-N	1	
ポウジンテックス ワイドシーラー	弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂				950	下塗り	ポウジンテックス ワイドシーラー	1	
ポウジンテックス 浸透性 シーラーエポ	溶剤系2液型エポキシ樹脂				1,000	下塗り	ポウジンテックス 浸透性シーラーエポ	1	
ポウジンテックス 強化シーラー	溶剤系1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂				900	下塗り	ポウジンテックス 強化シーラー	1	
水系ポウジンテックス エポキシシーラーⅡ	水系2液型エポキシ樹脂				850	下塗り	水系ポウジンテックス エポキシシーラーⅡ	1	
水系ポウジンテックス シー ラー	水系1液型カチオン架橋型アクリル樹脂				700	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1	
水系ポウジンテックス プロエポプライマー	水系2液型エポキシ樹脂				950	下塗り	水系ポウジンテックス プロエポプライマー	1	
水系ポウジンテックス シー ラー (アスファルト面の場合)	水系1液型カチオン架橋型アクリル樹脂				1,000	下塗り	水系ポウジンテックス シーラー	1	・アスファルト粗面の場合は900円/㎡
ハイエボン#1000	溶剤系2液型エポキシ樹脂				1,250	下塗り	ハイエボン#1000	1	・鉄鋼版用