

(社) 日本塗料工業会登録	
登録番号	M03096
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	https://toryo.or.jp



水系1液型スチレンアクリル樹脂さび止め塗料

水系サビデン

MIZUKEI SABIDEN

折板屋根、瓦棒屋根、金属役物に・・・

1液型で
使いやすい!

用途

■ 金属系屋根の改修下塗り

カラー鋼板、旧塗装面※フッ素鋼板および新しい塩ビ鋼板には塗装できません。

- ・塗装溶融亜鉛メッキ鋼板(カラートタン)
- ・塗装アルミ合金めっき鋼板(カラーガルバリウム鋼板)

■ 一般鉄部の防錆下塗り

鉄素地面、旧塗装面

■ 金属役物の小面積金属部分改修下塗り

カラー鋼板、旧塗装面※フッ素鋼板および新しい塩ビ鋼板には塗装できません。

特長

扱いやすく乾燥が早い

水系1液タイプで、2時間(23℃)にて上塗り塗装可能。

低臭で高い安全性

においは殆ど無く屋内使用可能。F☆☆☆☆取得。
鉛・クロムフリーで人と環境にやさしい。

美しい仕上がり

艶があり、レベリング性も良いので、上塗りがキレイに仕上がる。

塗り替えに最適

水系なので下地を侵さず、各種水系上塗り塗料に対応。
特に劣化旧塗膜への付着性に優れている。

幅広い上塗り適合性

条件により弱溶剤系上塗り(NADポリマSiなど)も塗装可能。

塗装適合性

適合素材

金属系屋根
一般鉄部
金属役物
旧塗装面

水系サビデン

推奨上塗り材

水系ナノシリコン
ルーフピアニ

【その他の適合上塗り材】
水系シリコン
水系カスタムシリコンII

荷姿

水系サビデン
15kg、3.6kg

標準色

色目	日塗工色見本
グレー	N-65程度
サーモクリーム	22-90D程度

塗装仕様

■金属系屋根：カラー鋼板、旧塗装面 ※フッ素鋼板および新しい塩ビ鋼板には塗装できません。

■一般鉄部：鉄素地面、旧塗装面

■金属役物等の小面積金属部分：カラー鋼板、旧塗装面 ※フッ素鋼板および新しい塩ビ鋼板には塗装できません。

工程	使用塗料	希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗面積 (m ² /セット)	塗装間隔(23℃)		
							工程内	工程間	最終養生
素地調整	さびの発生が進行していたり、割れ、はがれ等のある場合は、3種ケレンによりさびや死膜を除去する。その後、清掃・乾燥させてから塗装する。								
下塗り	水系サビデン 15kg	0~5% (希釈水)	ハケ ローラー	1	0.13~0.17	88~115	—	2h以上	—
上塗り	水系ナノシリコン 15kg	5~10% (希釈水)	ハケ ローラー	2	0.12~0.15	50~63	2h以上	—	12h以上

※塗付量に希釈水は含まれていません。塗付量は条件により増減します。

※塗装面に劣化が無い場合(水を弾く様な場合)、サンドペーパーなど研磨材にて目粗しを行ってください。

※大面積に施工する場合、上塗りに水系ナノシリコンまたはルーフピアニをご使用ください。

※無塗装のアルミ合金めっき鋼板には塗装できません。

注意事項

【仕様全般】

1. 降雨・降雪・強風が予想される時や高湿度(80%以上)・低気温(5℃以下)の場合は施工を避けてください。高湿度・低気温で塗装した場合、未乾燥状態で夜露などにあたると艶引けを起すおそれがあります。
2. 被塗面の表面温度が5℃以下の場合は塗装を避けてください。
3. 塗装直後、降雨や結露等で白化した場合、目粗しを行って再度塗装してください。
4. 塗装面のゴミやホコリ等は取り除いてください。
5. 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。薄めすぎは隠ぺい力不足・仕上がり不良等が起りますのでご注意ください。
6. ハケ塗り仕上げとローラー塗り仕上げが混在する場合、塗付量・表面肌が異なるために若干の色相差がでますので、ハケ塗り部分は希釈を少なくして塗装してください。
7. ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により色相が異なって見えることがあります。
8. エアレス塗装の場合、塗料の飛散による汚染の可能性がありますので、必ず養生してください。
9. 補修部分が目立つことがありますので、同一塗料ロット、同一塗装方法で補修してください。また適正希釈にご注意ください。
10. 汚れ・傷等により補修塗料が必要な場合がありますので、使用塗料の控えは取っておき、同一ロット・同一塗装方法で補修してください。
11. シーリング面への塗装は、シーリング材の種類・使用条件により塗膜の汚染・剥離・収縮割れ等の不具合を起すことがあるため、基本的には行わないでください。やむを得ず行う場合は、塗り重ね適合性を確認してから必ずノンブリードタイプをご使用ください。
12. 排水溝には捨てないでください。
13. 屋内使用の場合、施工時および施工終了後において十分な換気を行ってください。
14. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
15. 塗装による臭いで、近隣に迷惑をかけることがありますので、充分に配慮をお願いします。
16. 製品の安全に関する詳細な内容については、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

【塗料に関する注意】

1. 使用前には充分攪拌してください。
2. 小分けする場合は、充分攪拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いや硬化不良等の原因となります。
3. 保管は直射日光を避け、冬季には凍結させないよう3℃以上の室内で行ってください。
4. 材料の保管、取り扱いには消防法・労働安全衛生法に基づき十分な管理をお願いします。
5. 水系塗料に使用するハケ・ローラーは、水系専用のものをご使用ください。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151
東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

OND2405