



リフレッシュフィラー REFRESH FILLER

特殊アクリル樹脂を使用し、付着性および既存塗膜の軽微なひび割れへの充填性等に効果を発揮する1液型の微弾性下地調整塗材

用 途

- 各種仕上げ材の塗り替え時の下地調整、模様付け
<適合旧塗膜>樹脂リシン、樹脂系スタッコ、吹付けタイル、単層弾性塗膜
 - 無塗装のコンクリート・モルタル面、ALCパネルの塗装時の下地調整、模様付け
※窯業系サイディングボードには施工できません。

特長

- 下地の軽微なひび割れ等への充填性に優れ、付着性を向上させます。
 - 可とう性を有していますので、各種既存塗膜の下地調整に適しています。
 - ローラーパターンを変えることで、多彩な意匠性を表現できます。
 - シーラー機能とフライヤー機能の両方を兼ね備えているため、工程・工期の短縮ができ、経済的です。
 - JIS A 6909を認証取得しています。

適合上塗り材

※水系トトロ20-15-10トトロコシWトトロコシハミットトトロ

〔溶剤系〕パロミルコムMX、パリドSi、パリド

※1 HIS様が求められる場合は、リリース権（ライセンス）を使用ください。通常はライセンス権（ライセンス）を使用ください。

塗装仕様

上塗りにナノシリコンWを使用する場合

工程	使用塗料	希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗面積 (m ² /缶)	塗装間隔 (23°C)							
							工程内	工程間	最終養生					
(塗り替えの場合)		付着物（ゴミ、ホコリ、苔、カビ、油脂類）をワイヤーブラシ、皮スキ、タワシ、高圧洗浄機で丁寧に除去し、充分に乾燥させる。												
(新規塗膜の場合)		モルタル、PC、RC等の下地に付着しているレイタンス、土砂、ほこり、油脂類は除去し、水分率5%以下、pH10以下に管理する。 欠け、不陸部分は樹脂モルタルであらかじめ補修する。												
下地調整材	リフレッシュフライヤー 16 kg	1～3% (希釈水)	マスチックローラー	1	0.80～1.50	11～20	—	16h 以上	—					
上塗り	ナノシリコン W (一般色) 15 kg	3～10% (希釈水)	ハケ・ローラー エアレス	2	0.12～0.16	47～62	2h 以上	—	24h 以上					

※下地のテクスチャーパターンにより、上塗り3回塗りを必要とする場合があります

※下地のノフヘノヤーパーティーにより、上塗り3回塗りを必要とする場合
※塗付量に希釈水は含まれていません。塗付量は条件により増減します。

※旧塗膜の劣化が著しい場合は、下塗りに水系Wシーラーを塗装してください。

荷姿

リフレッシュフィラー 16kg

注意事項

以上塗り涂料については、則冷製品をタコドミー参照ください。

【仕様全般】

- 【注工上級】

 - 降雨・降雪・強風が予想される時や高湿度(80%以上)・低気温(5°C以下)の場合は施工を避けてください。高湿度・低気温で塗装した場合、未乾燥状態で夜露などにあたると艶引けを起こすおそれがあります。
 - 被塗物の表面温度が5°C以下の場合は塗装を避けてください。
 - 塗装の面積がややホコリ等は取り除いてください。
 - 塗装間隔時間は標準であり、立地条件や気象条件により異なります。
 - ガラス・アルミサッシ等に付着した場合は、すぐにウエスに水をしみ込ませてふき取ってください。乾いた時は、ラッカーケンサーでふき取ってください。
 - 酸洗いを行う場合は、水をかけた後に行いその後の水洗は念入りにしてください。
 - 1回目の上塗り塗装時に、吸い込みが大きく、塗料が表面に残らない場合は、再度塗装してください。(合計2回塗りで仕上げてください)
 - 目地部が深い場合は、目地ハケなどで塗装してください。
 - 目地部に塗料がたまつた場合や、たれが発生した場合はむら切りしてください。
 - 塗装中に塗料を開放して放置しますと上乾きすることがありますのでご注意ください。また上乾きした塗膜は塗料に混ぜ込んでください。
 - 排水溝には捨てないでください。
 - 化学物質过敏症の方は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
 - 塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、充分に配慮をお願いします。
 - 製品の安全に関する詳説した内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

【塗料に関する注意】

- 【室内に関する注意】

 - ご使用前に充分搅拌してください。
 - 水系塗料に使用するハケ・ローラーは、水系専用のものをご使用ください。
 - 水系塗料の保管は直射日光を避け、冬季には凍結させないよう3°C以上の室内で行ってください。
（例：保管場所は温かいお風呂場や洗面所など、温度が3°C以上ある所がいい）

— תְּמִימָנָה //

三文堂

水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151

山台・札幌